

## FT – Cire coco/soja Kerawax 4135

### Information

---

#### Description du produit

Un mélange de noix de coco et de cire de soja.

#### Propriétés physiques

	Spécification de la méthode d'essai		typique
Point de congélation °C	ASTM D 938	30 - 35	33
Viscosité @ 100°C	ASTM D 445	7 - 9	7 cSt
Pénétration @ 25°C	ASTM D1321	60 - 100	80 dmm
Point de fusion	°CDP70	46- 57	50
Couleur	ASTM D1500	0.5 Max	0.2

#### Déclaration

- Formulé à partir de matériaux dont l'historique de raffinage est entièrement traçable.
- Ne contient ni n'entre en contact avec des produits animaux ou OGM à aucun stade de sa fabrication.
- Ne contient pas de solvants résiduels conformément aux directives CPMP/ICH283/95.
- N'a pas été testé sur des animaux par nous-mêmes ou en notre nom.

*Les informations et recommandations contenues dans cette publication sont, à notre connaissance, fiables. Les utilisateurs doivent faire leurs propres tests pour déterminer l'adéquation de ces produits à leurs propres fins particulières. La société n'offre aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris celles de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, si ce n'est que le matériel est conforme à ses spécifications standard actuelles applicables.*